

## **КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МРАМОРА И ПРИРОДНОГО КАМНЯ "ПОЛИПЛАСТ СТАНДАРТ ПЛЮС"**

### **Описание**

ПОЛИПЛАСТ СТАНДАРТ ПЛЮС - плиточный клей на цементном вяжущем с комплексом специальных химических добавок для внутренней отделки помещений.

### **Область применения**

Предназначен для облицовки полов мрамором, декоративной мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом, гранитом, а также натуральным и искусственным камнем.

### **Нормативно-техническая документация**

- ТУ 5745-076-58042865-2012

- СС РОСС RU. АВ59 Н00274 №0915381

- СС.НСОПБ.RU.ПР014.Н.0032№000096

- Экспертное заключение «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» №3405-6 от 17.10.2012.

### **Инструкция по применению**

В сухую смесь влить воду из расчета 220-240 мл воды на 1 кг. Перемешивание осуществлять с помощью строительного миксера или электродрели со специальной насадкой.

Время перемешивания 2-5 минут.

После перемешивания дать раствору отстояться 3-4 минуты и повторно перемешать.

Поверхность нанесения должна быть прочной, сухой и чистой. Вещества, препятствующие сцеплению материала с поверхностью, такие как: жировые и масляные загрязнения, пыль, непрочные и осыпающиеся элементы, старые лакокрасочные покрытия и т.п., следует удалить.

Значительные неровности целесообразно выровнять цементной штукатуркой.

Зубчатым шпателем нанесите слой растворной смеси от 2 до 10 мм в зависимости от типа основания и размера плитки, приклеить облицовочный материал к основанию, вдавливая его в клей с некоторым усилием, зафиксировать на несколько секунд и откорректировать положение по уровню.

Время для коррекции 15 минут.

В процессе работы и в течение суток температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Затирку швов рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки.