

НОРД 70

Противоморозная добавка для бетонов и строительных растворов

Описание

Норд-70 – противоморозная добавка на основе смеси органических многоатомных спиртов и неорганических солей, обеспечивающая возможность бетонирования при температуре окружающего воздуха до минус 25°C.

Добавка отвечает требованиям к противоморозным добавкам для холодных и теплых бетонов по ГОСТ 24211, а также требованиям ТУ 5745-079-58042865-2012. Добавка не является водоредуцирующим продуктом.

Область применения

Добавка Норд-70 позволяет обеспечить устойчивое твердение «теплых» и «холодных» бетонов при температуре окружающей среды до минус 25°C в случаях:

- производства тяжелого и легкого конструкционного бетона при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- приготовлении монтажных строительных растворов.

Возможности и преимущества

- совместима с пластифицирующими добавками компании «Полипласт»;
- обеспечивает протекание процессов гидратации цемента при температуре твердения бетона до минус 15°C - при «холодном» методе выдерживания бетона, окружающей среды до минус 25°C – при «теплом» методе производства работ.
- способствует набору 30% критической прочности бетона в возрасте 28 суток при расчетной температуре твердения не ниже минус 15°C при «холодном» методе оценки;
- не способствует образованию высолов на поверхности конструкции и не вызывает коррозии арматуры в бетоне;
- не содержит хлоридов и может применяться при изготовлении стальных и предварительно напряженных железобетонных изделий;
- не содержит компонентов, способствующих образованию аммиака в бетонной смеси и бетоне.

Добавка Норд-70 при применении:

- снижает возможность замораживания бетонной и растворной смесей до начала активной тепловой обработки при возведении бетонных и железобетонных конструкций в случае использования рекомендуемых дозировок и минимально допустимых расходов вяжущего;
- является противоморозной добавкой при температуре до минус 15°C для «холодных» бетонов (оценка прочности «холодного» бетона на сжатие в образцах после оттаивания в нормальных условиях в течение 24 часов) и до минус 25°C для «теплых» бетонов в соответствии с ГОСТ 24211.

Нормативно-техническая документация

- Технические условия – ТУ 5745-079-58042865-2012;
- Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;
- Паспорт безопасности химической продукции;
- Протокол испытаний на соответствие продукта санитарно-эпидемиологическим нормам.

Техническое описание

Добавка Норд-70 выпускается в виде прозрачного водного раствора или раствора светло-желтого цвета без какого-либо выраженного запаха с плотностью не менее 1,263г/см³ и pH=7-7,5.

Упаковка и хранение

Добавка Норд-70 может поставляться в пластиковых контейнерах 1000л, железнодорожных цистернах, автоцистернах и таре потребителя.

Температура длительного хранения добавки не ниже минус 15°C. В случае замораживания добавки при температуре ниже минус 15°C замерзает без выпадения осадка, после отогрева и тщательного перемешивания физико-химические и технологические свойства не меняются.

При хранении избегать попадания атмосферных осадков и посторонних примесей, предусмотреть перемешивание и при необходимости отогрев перед применением.

Гарантийный срок хранения добавки 1 год со дня изготовления. Хранить в неповрежденной закрытой упаковке.

Дозировка

Оптимальная дозировка назначается в зависимости от вида и расхода вяжущего, и прогнозируемой температуры окружающей среды, исходной температуры смеси, времени от начала транспортировки до начала подвода тепла (прогрева) конструкции и температуры смеси к началу режима выдерживания бетона.

<i>Теплый метод выдерживания бетона</i>	
<i>Средняя расчетная температура окружающей среды</i>	<i>Дозировка добавки по товарному продукту, % от массы вяжущего</i>
от -5°C до -10°C	0,2 – 0,3
от -10°C до -15°C	0,4 – 0,6
от -15°C до -20°C	0,7 – 0,8
от -20°C до -25°C	0,9 – 1,0

<i>Холодный метод выдерживания бетона</i>		
<i>Расчетная температура твердения в бетоне</i>	<i>Дозировка добавки по товарному продукту, % от массы вяжущего</i>	<i>Минимально допустимая температура бетонной смеси к моменту укладки, °C</i>
-5°C	0,5 – 0,6	+15
-10°C	0,7 – 0,8	
-15°C	0,9 – 1,2	

При «холодном» методе производства следует увеличить дозировку суперпластификатора на 10-15%, с обязательным снижением В/Ц в составе бетона при сохранении указанных в таблице 2 дозировок Норд-70 по расчетной температуре твердения бетона.

Применение

При производстве бетонных работ с использованием добавок необходимо соблюдать требования СП70.13.330-2012 и других ведомственных норм и правил. Добавка вводится в бетонную смесь с водой затворения. Максимальная температура воды затворения не должна превышать 70°C.

Совместимость

Добавка совместима с пластификаторами различных типов.

Замечания/ограничения

Не рекомендуется использовать добавку в дозировках более 1,2% от массы цемента в составе.

Требования безопасности

Добавка Норд-70 относится к веществам малоопасным 4 класса по ГОСТ12.1.007. Не вызывает раздражения кожных покровов, оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Сенсобилизирующее и кожнорезорбтивное действие не выявлено. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. По степени воздействия на водные организмы добавка малотоксичное вещество. Бетон с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяет. Добавка пожаро- и взрывобезопасна.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим вопросам в процессе использования добавки обращаться в региональный центр службы технической поддержки клиентов компании Полипласт.