

КРИОПЛАСТ ПК

Противоморозная добавка

Описание

Криопласт ПК – противоморозная добавка на основе противоморозного компонента и поликарбоксилатной основы, обеспечивающая бетонирование при температуре окружающего воздуха от 0 до -25°C.

В зависимости от условий хранения и использования добавку подразделяют на тип 1 и тип 2.

Она отвечает требованиям к противоморозным добавкам для «холодных» и «теплых» бетонов по ГОСТ 24211, а также требованиям ТУ 5745-072-58042865-2012 с изменением №1.

Область применения

Добавка Криопласт ПК обеспечивает устойчивое твердение «теплых» и «холодных» бетонов при температурах не ниже -25°C и вводится в состав бетонной смеси в следующих случаях:

- для предотвращения замерзания бетонной смеси до начала активной тепловой обработки («теплый» бетон);
- в условиях неотапливаемого полигона при расчетной температуре твердения не ниже -25°C («холодный» бетон).

Добавка Криопласт ПК может применяться:

- для изготовления тяжелого и легкого конструкционного бетона при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- возведения монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивании стыков этих конструкций.

Возможности и преимущества

Применение добавки Криопласт ПК позволяет достичь следующих показателей по сравнению с бетоном без добавок:

- увеличить подвижность бетонной смеси при использовании в дозировке больше 2%;
- обеспечить незамерзание смеси при отрицательных температурах не ниже -25°C на время от ее изготовления до начала обогрева («теплый» бетон);
- обеспечить форсированный набор прочности в начальный период твердения при различных способах тепловой обработки;
- обеспечить набор прочности 30% и более от марочной в 28-ми суточном возрасте бетона без применения обогрева (прочность на сжатие образцов «холодного» бетона определяется после оттаивания в нормальных условиях в течение 24 часов).

После выдерживания в условиях отрицательных температур бетон с добавкой Криопласт ПК при дальнейшем естественном твердении в течение 28 суток приобретает проектную прочность.

Добавка Криопласт ПК:

- не способствует образованию высолов;
- повышает коррозионную стойкость арматуры в агрессивных средах;
- не содержит компонентов, приводящих к образованию аммиака в бетоне;
- не увеличивает склонность к коррозионному растрескиванию;
- не содержит хлоридов и может применяться при изготовлении стальных и предварительно напряженных железобетонных изделий.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 5745-072-58042865-2012;
- Сертификат соответствия системы Мосстройсертификация;
- Свидетельство о Государственной регистрации;
- Паспорт безопасности химической продукции;
- Результаты химических исследований на аммоний (NH₃) ЗАО «ВНИИжелезобетон».

Техническое описание

Добавка Криопласт ПК выпускается в форме водного раствора:

- от светло-желтого до коричневого цвета плотностью не менее 1,15 г/см³ и pH не менее 4,5 для типа 1;
- коричневого цвета плотностью не менее 1,08 г/см³ и pH не менее 4,5 для типа 2.

Упаковка и хранение

Добавка Криопласт ПК может поставляться наливом в железнодорожных или автоцистернах, пластиковых контейнерах 1000 л, металлических емкостях различного объема и таре потребителя.

Добавка должна храниться в закрытых емкостях при температуре:

- не ниже -15 °С для типа 1;
- не ниже -7°С для типа 2.

При случайном замерзании добавка не снижает своих качественных показателей. Перед применением водный раствор должен быть при необходимости отогрет (до исчезновения льда), тщательно перемешан и усреднен.

Гарантийный срок хранения комплексной добавки Криопласт ПК – 1 год от даты изготовления (при соблюдении требований ТУ 5745-072-58042865-2012 с изменением №1).

Дозировка

Рекомендуемый диапазон дозировок добавки Криопласт ПК.

Средняя расчетная температура твердения бетона	Дозировка добавки по товарному продукту, % от массы цемента			
	«теплый» бетон		«холодный» бетон	
	тип 1	тип 2	тип 1	тип 2
От 0°С до -10°С	2,0	0,8-1,0	2,5	1,2
От -10°С до -25°С	2,5	1,2-1,3	3,0	1,5

Перед применением необходим подбор дозировок в лабораторных условиях.

Применение

При ведении монолитного строительства необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01 и других ведомственных норм и правил. Криопласт ПК вводится вместе с водой затворения бетонной смеси. Максимальная температура воды затворения не должна превышать 70°С. Для равномерного распределения добавки необходимо обеспечить достаточное время перемешивания после ее введения. Бетонную смесь с добавкой Криопласт ПК рекомендуется приготавливать с температурой на выходе из смесителя от 15°С до 25°С.

Замечания/ограничения

Противоморозную добавку Криопласт ПК не рекомендуется применять:

- В конструкциях и транспортных сооружениях, находящихся под воздействием постоянного электрического тока;
- В предварительно напряженных конструкциях, армированных сталью классов Ат-III, Ат-IVC, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-IV, А-V, эксплуатирующихся в агрессивных средах.

При изменении инертных или вяжущих составляющих бетонной смеси рекомендуется корректировка состава бетона в лаборатории.

Требования безопасности

Добавка Криопласт ПК обоих типов по ГОСТ 12.1.007 по основному компоненту относится к веществам малоопасным - 4 класс опасности. Обладает слабым раздражающим действием на слизистую оболочку глаз. Сенсibiliзирующее и кожно-резорбтивное действия не выявлены. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Введение добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона.

Затвердевший бетон с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяет. Добавка пожаро- и взрывобезопасна.

При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования Приказа №883/н от 11.12.2020 г «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ТУ 5745072-58042865-2012 с изменением №1 и ГОСТ 24211. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам:

- для защиты органов зрения – ГОСТ 12.4.253;
- для защиты кожных покровов – ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.280;
- для защиты органов дыхания – ГОСТ 12.4.034.

Более подробные сведения изложены в паспорте безопасности на данный вид продукции.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим в процессе использования добавки вопросам обращаться в региональный отдел технической поддержки компании Полипласт.