

PULMIX 7033

Поликарбоксилатный суперпластификатор

Описание

Pulmix 7033 – специализированный поликарбоксилатный суперпластификатор, предназначенный для производства сухих строительных смесей на основе гипсовых и гипсосодержащих вяжущих. Благодаря оптимизированной полимерной структуре обеспечивает эффективное снижение водопотребности, высокую растекаемость и стабильное сохранение реологических свойств готовых смесей во времени.

Свойства

Pulmix 7033 обеспечивает эффективное регулирование реологических свойств гипсовых растворных смесей, позволяя получать составы с высокой текучестью, стабильным распылом и улучшенной удобоукладываемостью. Способствует снижению водопотребности, улучшению качества поверхности готовых покрытий, повышению стабильности технологических характеристик смеси и снижению риска образования дефектов при укладке.

Особое преимущество Pulmix 7033 – способность сохранять рабочие свойства смеси в течение технологически значимого периода без необходимости увеличения сроков схватывания.

Особые характеристики

- стабильное сохранение реологических свойств смеси во времени;
- сохранение распыла без увеличения сроков схватывания;
- улучшенная растекаемость и качество поверхности готовых покрытий;
- повышение технологичности при механизированном нанесении;
- стабильная работа в системах с высокими дозировками (>50%) гипсовых вяжущих.

Область применения

- гипсовые и гипсо-цементные наливные полы;
- гипсовые и гипсо-цементные тонкослойные ровнители;
- наливные полы на комплексном вяжущем;
- гипсовые шпаклевки;
- гипсовые штукатурки.

Характеристики продукта

внешний вид	порошок светло-коричневого цвета
химическая основа	поликарбоксилатный эфир с модифицирующими добавками
насыпная плотность, кг/м ³	не менее 450
влажность, % _{масс}	не более 3
pH 10% раствора	7 – 11
массовая доля ионов хлора, % _{масс}	не более 0,07
рекомендуемая дозировка, % _{масс}	0,05 – 0,50

Упаковка и хранение

Бумажные мешки 25 кг либо полипропиленовые контейнеры МКР весом до 500 кг. Рекомендуется хранить в неповрежденной упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях при температуре не выше 25 °С в один ярус без дополнительной нагрузки на поддон. Продукт необходимо защищать от воздействия влаги и попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев от даты производства.

Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! Во время проведения работ следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не вдыхать. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды. Если раздражение не проходит, следует обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.

Подробная информация по безопасности и мерам предосторожности приведена в паспорте безопасности продукта (MSDS/SDS).

Техническая поддержка

Для оптимального подбора дозировок и типа химических добавок рекомендуется проводить предварительные лабораторные испытания. Консультацию можно получить у наших специалистов службы технического сопровождения продукции направления Сухие строительные смеси.