

PULMIX 4030

Поликарбоксилатный суперпластификатор

Описание

Pulmix 4030 поликарбоксилатный суперпластификатор для составов на основе различных типов цементных либо комплексных вяжущих, применяемых в промышленно-гражданском строительстве. Является добавкой для различных материалов для базового (толстослойного) выравнивания полов, сборных и монолитных перекрытий, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.

Свойства

- повышение удобоукладываемости и уплотнение смеси без появления пустот;
- повышение удобства и простоты работы с готовым составом;
- улучшение большинства характеристик затвердевшей смеси;
- обеспечение высокой подвижности раствора.

Особые характеристики

- экономичный расход;
- высокая скорость диспергирования;
- короткое время смешивания в шнековых насосах-смесителях;
- повышение прочностных характеристик готового изделия.

Область применения

- финишные наливные полы;
- ремонтные и литевые составы;
- ровнители;
- стяжки;
- шпатлевки.

Характеристики продукта

Общие характеристики	Значения
Химическая основа	поликарбоксилат
Добавки	антислеживающий компонент
Внешний вид	порошок от белого до светло-коричневого цвета
Рекомендуемая дозировка, %	0,05-0,3

Основные характеристики	Метод	Значения
Насыпная плотность, кг/м ³	ТУ 20.59.59-131-58042865-2021	>450
Влажность, %	ТУ 20.59.59-131-58042865-2021	<3
pH 10% раствора	ТУ 20.59.59-131-58042865-2021	7-10
Массовая доля ионов хлора, %	ТУ 20.59.59-131-58042865-2021	≤ 0,07

«Общие характеристики» являются ориентировочными параметрами.

Пластификаторы на основе поликарбоксилата в процессе полимеризации могут изменять цвет от белого до светло-коричневого. Также изменение цвета может происходить в процессе хранения продукта. Цветовые вариации не влияют на физико-химические свойства поликарбоксилатного пластификатора.

Упаковка и хранение

Упаковка

Бумажные мешки 25 кг либо полипропиленовые контейнеры МКР весом до 500 кг.

Хранение

Рекомендуется хранить в невскрытой упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях при температуре не выше 25 °С в один ярус без дополнительной нагрузки на поддон. Продукт необходимо защищать от воздействия влаги и попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения - 12 месяцев от даты производства.

Превышение этого срока хранения не приводит к категорической непригодности продукта, однако перед его использованием необходимо проверить качество продукта на предмет сохранности свойств, необходимых для предполагаемого применения.

Указания по технике безопасности

Применяются обычные меры защиты при работе с порошками. Вся дополнительная информация предоставлена в паспорте безопасности продукта.

Техническая поддержка

Для осуществления оптимального подбора поликарбоксилатного суперпластификатора рекомендуется проводить предварительные испытания. Всю необходимую консультацию можно получить у специалистов отдела технического сопровождения добавок для строительных смесей компании Полипласт.